

RAVAPROOF AVIPAST RUBBER



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **RAVAPROOF AVIPAST RUBBER** είναι ένα υψηλών προδιαγραφών ελαστομερές στεγανωτικό ασφαλτικό γαλάκτωμα. Μετά την ωρίμανση σχηματίζει μια ενιαία εύκαμπτη, αδιάλυτη μεμβράνη.

ΧΡΗΣΕΙΣ

Το **RAVAPROOF AVIPAST RUBBER** έχει εξαιρετική πρόσφυση σε όλα τα δομικά υλικά και δεν προσβάλλεται από αραιά όξινα και αλκαλικά διαλύματα. Εξαιτίας της ελαστικότητάς του ακολουθεί όλες τις συστολοδιαστολές του υποστρώματος. Είναι κατάλληλο για:

- Τη δημιουργία φράγματος υδρατμών.
- Τη συγκόλληση θερμομονωτικών φύλλων πολυστερίνης σε οριζόντιες και κατακόρυφες επιφάνειες.
- Τη γεφύρωση όλων των τριχοειδών ρηγματώσεων.
- Μονώσεις θεμελίων, δαπέδων, κεκλιμένων στεγών, μπάνιων κλπ.

ΣΥΝΘΕΣΗ

Το **RAVAPROOF AVIPAST RUBBER** παρασκευάζεται από ασφαλτο και νερό σε συνδυασμό με ρητίνες και ειδικά πρόσθετα. Έχει παστώδη μορφή, χαρακτηριστική οσμή και δεν περιέχει διαλύτες.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Διατίθεται σε πλαστικά δοχεία των 5 και 18kg και σε βαρέλια των 220kg (κατόπιν παραγγελίας).

ΠΡΟΤΥΠΑ

Έχει πιστοποιηθεί με βάση τα διεθνή πρότυπα ASTM D 2939/98, ASTM D95 και ASTM D 1227/95, EN1062-3, EN1542, EN ISO 7783.

ΤΥΠΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ανηγγεμένη Παραμόρφωση (ASTM D 412)	≥ 255%
Σημείο μάλθωσης (DIN EN 1427)	> 120°C
Ευκαμψία σε χαμηλές θερμοκρασίες (ASTM D 2939)	Pass
Αντοχή σε υδροστατική πίεση (3 ημέρες) (DIN 1048)	5 atm
Πυκνότητα g/L (ISO 2811)	1020-1100
Χρόνος ξήρανσης (ASTM D 2939)	< 24h
Υδαταπορρόφηση (EN 1062-3)	0,07kg/m ² h
Πρόσφυση (EN 1542)	1,7 N/mm ²
Ατμοπερατότητα (EN ISO 7783)	51,3[S _D] (m)

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Η προς στεγάνωση επιφάνεια πρέπει να είναι καθαρή, απαλλαγμένη από λάδια, γράσα και σαθρά υλικά.

Το υλικό εφαρμόζεται εν ψυχρό σταυρωτά με βούρτσα, πινέλο ή πιστόλι βαφής σε τουλάχιστον δύο στρώσεις. Για την πρώτη στρώση συνίσταται αραιώση με νερό κατά 30-50%. ενώ για την δεύτερη αραιώση έως 20%. Η δεύτερη στρώση εφαρμόζεται εφόσον έχει στεγνώσει η πρώτη. Με προσθήκη οπλισμού (πολυεστέρας ή υαλοπίλημα) ανάμεσα στις στρώσεις επιτυγχάνεται μέγιστη αντοχή του συστήματος στεγάνωσης.

Δεν ενδείκνυται η εφαρμογή του υλικού σε θερμοκρασίες χαμηλότερες των 5°C και υψηλότερες των 35 °C, σε συνθήκες αυξημένης υγρασίας και βροχόπτωσης. Σε επιφάνειες εκτεθειμένες στην ηλιακή ακτινοβολία συνίσταται η προστασία του **RAVAPROOF AVIPAST RUBBER** με την ανακλαστική βαφή αλουμινίου RECTIFLEX.

ΑΘΗΝΑ

Γραφεία
Νερατζιώτισσης 115, Μαρούσι
Τ.Κ. 15124, Αθήνα
Τηλ: 214 400 8 400

Αρ.Γ.Ε.Μ.Η.: 363401000

ΟΙΝΟΦΥΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Κέντρο Διανομής
55ο χλμ. Ε.Ο Αθηνών-Λαμίας
Τ.Κ. 32011, Οινόφυτα Βοιωτίας
Τηλ: 22620 32 566

Ν.ΑΡΤΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ

Εργοστ. Μονωτικών Πλακιδίων
Θέση Προφήτης Ηλίας
Τ.Κ. 34600, Ν. Αρτάκη
Τηλ: 22210 43 985

Website: www.ravagohellas.gr

ΑΡΜΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Εργοστ. Ασφαλτ. Προϊόντων
Θέση Σταθμός
Τ.Κ. 32200, Άρμα Βοιωτίας
Τηλ: 22620 72 083

Email: info@ravagohellas.gr

ΟΙΝΟΦΥΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Εργοστ. Μεταλλικών Προφίλ
Θέση Κοκκινόγυμα
Τ.Κ. 32011, Οινόφυτα Βοιωτίας
Τηλ: 22620 56 214

RAVAPROOF AVIPAST RUBBER



ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Η κατανάλωση εξαρτάται από τον τύπο υποστρώματος και τα χαρακτηριστικά της προβλεπόμενης χρήσης. Ενδεικτικά για:

- Φράγμα Υδρατμών: 0,6-0,8 kg/m² σε κάθε στρώση.
- Στεγανοποίηση Θεμελίων: 1,5-2,5 kg/m² συνολικά σε όλες τις στρώσεις.
- Κάθετες Επιφάνειες: Απλή προστασία σκυροδέματος ή τούβλων 0,6-0,8 kg/m² συνολικά σε όλες τις στρώσεις.
- Οριζόντιες Επιφάνειες: 2-3 kg/m² συνολικά και 3-4 kg/m² με τη χρήση οπλισμού.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Χρησιμοποιήστε το προϊόν εντός δύο (2) ετών από την ημερομηνία παραγωγής. Η αποθήκευσή του πρέπει να είναι σε στεγασμένο χώρο και σε θερμοκρασίες από 5-35°C. Κλείνετε ερμητικά την συσκευασία μετά από κάθε χρήση. Μη προτεινόμενες συνθήκες αποθήκευσης θα οδηγήσουν σε αλλοίωση του προϊόντος ή της συσκευασίας.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ

Όπως και με όλα τα χημικά προϊόντα, πρέπει κατά τη χρήση και την αποθήκευση να αποφευχθεί η επαφή με τα μάτια, το στόμα, το δέρμα και τα τρόφιμα. Σε επαφή με τα μάτια και το δέρμα χρησιμοποιείτε άφθονο νερό και απευθυνθείτε σε γιατρό δείχνοντας την ετικέτα περιγραφής και το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας. Τα εργαλεία καθαρίζονται με νερό όσο το υλικό είναι υγρό.

Αναζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια σε περίπτωση επαφής ή κατάποσης. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο Δελτίο δεδομένων ασφαλείας. Το προϊόν δεν κατατάσσεται ως επικίνδυνο σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό κανονισμό 1272/2008.

Μην απορρίπτετε το υλικό στο έδαφος.

Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτήν τη δημοσίευση της RAVAGO HELLAS S.A πιστεύεται ότι είναι ακριβείς και παρέχονται με καλή πίστη, με βάση την τρέχουσα γνώση και εμπειρία της, όταν τα προϊόντα αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται και εφαρμόζονται υπό τις προβλεπόμενες συνθήκες, αλλά εναπόκειται στους Χρήστες να ικανοποιήσουν την καταλληλότητα του προϊόντος για τον δικό τους συγκεκριμένο σκοπό.



ΑΘΗΝΑ
Γραφεία
Νερατζιώτισσης 115, Μαρούσι
Τ.Κ. 15124, Αθήνα
Τηλ: 214 400 8 400

ΟΙΝΟΦΥΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Κέντρο Διανομής
55ο χλμ. Ε.Ο Αθηνών- Λαμίας
Τ.Κ. 32011, Οινόφυτα Βοιωτίας
Τηλ: 22620 32 566

Ν.ΑΡΤΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ
Εργοστ. Μονωτικών Πλακιδίων
Θέση Προφήτης Ηλίας
Τ.Κ. 34600, Ν. Αρτάκη
Τηλ: 22210 43 985

ΑΡΜΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Εργοστ. Ασφαλτ. Προϊόντων
Θέση Σταθμός
Τ.Κ. 32200, Άρμα Βοιωτίας
Τηλ: 22620 72 083

ΟΙΝΟΦΥΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Εργοστ. Μεταλλικών Προφίλ
Θέση Κοκκινόγλυμα
Τ.Κ. 32011, Οινόφυτα Βοιωτίας
Τηλ: 22620 56 214

Αρ.Γ.ΕΜΗ: 363401000

Website: www.ravagohellas.gr

Email: info@ravagohellas.gr